

## Kataloga pārklājuma loksne

# Food Coat

Paredzēta:	Pārtikas rūpniecība. Agresīva un mitra vide iekšpusē. <b>Pielauts kontaktam ar pārtikas produktiem.</b>
Loksnes kods	EC
Īpašības:	
Loksnes biezums	0,50 mm
Metāliskais pārklājums	Cinks – 225 g/m <sup>2</sup> (no abām pusēm)
Organiskais pārklājums	Kombinēts lamināts: - grunts pārklājums 15 mikroni - starpslānis 20 mikroni - ārējais pārklājums
Mehāniskā noturība:	
Pārklājuma adhēzija	≤ 1 T
Pārklājuma elastība	≤ 1 T
Trieciena izturība	18J
Virsmas cietība (zīmuļa skala)	2H
Pretestība skrāpējumam (Klemen)	–
Noturība pret koroziju:	
Izmēģinājumi sāļā miglā	360 stundas
Mitruma izturība (kondensācija) (QCT)	1000 stundas
Noturības pret koroziju klase	–
Termoizturība:	
Pastāvīga iedarbība	-20°C do 100°C
Maksimālā momenta temperatūra	200°C
Minimālā momenta temperatūra	-40°C
Ķīmiskā noturība:	
Noturība pret skābēm un sārmjiem	ļoti laba
Noturība pret šķīdinātājiem:	
Alifatiskie savienojumi un spirts	ļoti laba
Ketoni	ļoti laba
Aromātiskie savienojumi	ļoti laba
Noturība pret minerāleļļām	ļoti laba
Noturība pret amonjaku	–
Noturība kontaktos ar mājas sadzīves priekšmetiem	ļoti laba
Estētika:	
Virsmas apdare	Gluda
Spīdums (Gardner 60°)	30 GU
Krāsas:	
STANDARD 1	9010
STANDARD 2	–
Pārējie	Prasa saskaņošanu ar ražotāju
Pārējās īpašības:	Noturība pret traipiem un netīrumiem kontaktā ar dažādām ķīmiskām vielām un vairumu agresīviem mazgāšanas līdzekļiem